



# Эмаль базовая

## Base Coat

RX B-01



Эмаль базовая предназначена для создания декоративных покрытий металлических и пластиковых деталей в системе "База+лак". Базовые эмали представлены готовыми цветами и компонентами COLORMIX SYSTEM BC.

**Фасовка:** 1 л; 3,5 л

### Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом Р500, обезжиривание

### Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
Эмаль базовая RX B-01 . . . . .	100 мл . . . . .	100 г . . . . .
Разбавитель для металлик RX T-04 . . . . .	60 мл . . . . .	55 г . . . . .

### Нанесение

Вязкость распыления (B3-4) . . . . .	15"-18" при +20°C
Диаметр сопла. . . . .	1,3-1,5 мм
Давление . . . . .	2,0-4,0 атм
Число слоёв . . . . .	2-3
Рекомендуемая толщина . . . . .	20-30 мкм
Температура . . . . .	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C . . . . .	15-20 мин
---	-----------

### Последующие покрытия:

акриловые лаки . . . . .

Срок годности . . . . . 24 месяца



# Биндер BC

## Binder BC

RX B-01



Биндер BC применяется в качестве основы для получения эмалей типа "металлик" и "перламутр". Возможно применение для выравнивания цветового оттенка при окраске методом перехода.

**Фасовка:** 3,5 л.

Срок годности . . . . . 24 месяца



15"-18" 20°C  
RX T-04 60%

Ø 1,3-1,5 mm  
P = 2,0-4,0 bar  
x2-3

10°

15 20/20°C